



GREWI LACK- bzw. PU-LEIME

LACKLEIM

01

Lackleim für starke Verleimungen mit hohen Festigkeitswerten nach DIN EN 205. Presszeit bei Holz/Holz-Verbindungen ab 15 Minuten. Die Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht.

✓ Geprüft nach DIN/EN205

Anwendungsgebiete LACKLEIM

Verleimung von Zierleisten, Holz- und Holzwerkstoffe auf DD-Lacke, Polyesteroberflächen, SH-Lacke, Wasserlacke, Nitrolacke, Melaminharzoberflächen und DKS-Flächen. Korpusverleimungen mit melaminharzbeschichteten und lackierten Flächen.

PU-MASSIVHOLZ Leim

Spezieller 1-K-PU-Leim zur Verklebung von Massivholz. Zähnharte Klebefuge. Hautbildezeit trocken (ohne Befeuchten) ca. 40 Minuten, Hautbildezeit nass (mit Befeuchten) ca. 15 Minuten.

Presszeit ab 80 Minuten, Aushärtezeit ca. 24h

✓ Geprüft nach WATT 91 und DIN/EN205 D4

PU-MASSIVHOLZ Leim "LOZ"

Spezieller 1-K-PU-Leim zur Verklebung von Massivholz. Zähnharte Klebefuge. **EXTRA LANGE OFFENE ZEIT.** Hautbildezeit trocken (ohne Befeuchten) ca. 120 Minuten, Hautbildezeit nass (mit Befeuchten) ca. 40 Minuten.

Presszeit ab 4 Stunden, Aushärtezeit ca. 24h

✓ Geprüft nach WATT 91 und DIN/EN205 D4

Anwendungsgebiete PU-MASSIVHOLZ Leim

Speziell für Massivholz untereinander oder mit anderen Materialien.

Empfehlung
Zum Auftragen von **PU-Leimen** und **Lackleim** empfehlen wir die **LEIMSPACHTELN** (Seite 01/38)

Verarbeitungshinweise

Die Oberflächen der zu verklebenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein. Bei sehr glatten Oberflächen etwas anschleifen. Bei der Verklebung von nichtsaugenden Materialien empfehlen wir, den aufgetragenen Kleber mit Wasser leicht zu bestäuben. Die Fügeiteile müssen innerhalb der Hautbildezeit gefügt und bei Bedarf gepresst werden.

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	VE	€/Stk/Kg bei 1 VE	€/Stk/Kg bei 2 VE	€/Stk/Kg bei 4 VE
LACKLEIM	500 Gramm Flasche	206 003 050	12 Stk.			
PU-MASSIVHOLZ Leim	500 Gramm Flasche	206 003 950	20 Stk.			
PU-MASSIVHOLZ Leim	10 Kilo Gebinde	206 003 910	10 Kilo			
PU-MASSIVHOLZ Leim "LOZ"	10 Kilo Gebinde	206 105 910	10 Kilo			